

PROSTIRKA ZA ZAVARIVANJE

OLYMPUS

OPIS

Olympus je tkanina otporna na toplotu, napravljena od visokokvalitetnih silikatnih vlakana, koja su neškodljiva za okolinu. Olympus tkanina je tretirana mineralnim premazom da bi se poboljšala otpornost na habanje i krzanje. Olympus tkanina ne sadrži azbest!

PRIMENA

Maksimalna temperatura primene je 1.000 °C, nakratko do 1.300 °C.

USLOVI UPOTREBE

- CEPRO preporučuje da se uvek koristi više slojeva radi maksimalne zaštite.
- Uvek koristiti prostirku pod uglom od barem 15 stepeni.
- Navedene temperature su samo indikacija. Pre upotrebe je neophodno proveriti da li je odabrani proizvod pogodan za željenu namenu.
- Redovno proveravati prostirke za zavarivanje na poderotine ili druga oštećenja. Kada je potrebno, zameniti oštećene prostirke.
- Prostirke za zavarivanje se mogu koristiti za različite namene i stoga, ne može se dati garancija za njihovu upotrebu. Krajnji korisnik je odgovoran da li je prostirka za zavarivanje pogodna za upotrebu u specifičnoj situaciji i da li nudi dovoljnu zaštitu prilikom rada koji treba obaviti.
- CEPRO prostirke za zavarivanje su opšivene po ivicama sečenja visoko kvalitetnim Kevlar® koncem.



CEPRO®

KARAKTERISTIKE

Olympus prostirke se preporučuju za horizontalnu upotrebu, na primer kao zavesa za brušenje i zavarivanje u situacijama kada se razvijaju veoma visoke temperature. Olympus tkanina od silikatnih vlakana ima odlične karakteristike koje se tiču otpornosti na velika toplotna opterećenja. Stoga je ova tkanina izbor za upotrebu kao prostirka za zavarivanje čak i u ekstremnim uslovima.

Napomena: Prostirka je negoriva, ali nije nije neprogoriva!

DOSTUPNE VELIČINE

| | |
|---|---------------|
| Olympus welding blanket, 90 x 100 cm | 56.50.91 |
| Olympus welding blanket, 90 x 200 cm | 56.50.92 |
| Olympus welding blanket, 180 x 200 cm | 56.50.95 |
| Olympus welding blanket, 180 x 300 cm | 56.50.96 |
| Olympus welding blanket, 270 x 300 cm | 56.50.97 |
| Olympus welding blanket, 360 x 400 cm | 56.50.99 |
| Olympus welding blanket, 360 x 600 cm | 56.50.992 |
| Deo rolne, širine 90 cm | 56.50.09.0900 |
| Cela rolna 50 m ¹ , širine 90 cm | 56.50.09.0950 |
| Prostirka u veličini po narudžbini | 56.50.90 |

STANDARD

EN 13501-1 Nivo A1

Ispitao: CREPIM, Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb, 62700 BRUAY LA BUISSIERE, Francuska

KARAKTERISTIKE MATERIJALA

Debljina: 1,25 +/- 0,15 mm (prema DIN EN ISO 5084)
Težina: 1.100, +70/-50 g/m² (prema DIN EN 12127)

